

PRODUKTDATENBLATT

RYGOL Perlschaum



Beschreibung

Lose Polystyrol-Hartschaumperlen

Dieses Produkt kann für viele Anwendungsbereiche eingesetzt werden.



Technische Daten:

Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit	DIN 4108-4	0,050 W/mK
Sieblinie:		ca. 0,5 bis 2 mm
Schüttdichte		ca. 12 g/l
Gebindegröße		500 ltr./Sack oder Siloware

RYGOL DÄMMSTOFFE

Werner Rygol GmbH & Co. KG
Kelheimer Straße 37 · 93351 Painten

Tel.: 09499-94000 · Fax: 09499-1210
painten@rygol.de · www.rygol.de

RYGOL DÄMMSTOFFE

GmbH & Co. KG
Industrie- und Gewerbegebiet Lauta
Straße B Nr. 1 · 02991 Lauta

Tel.: 035722-921-0 · Fax: 035722-921-55
lauta@rygol.de · www.rygol.de



Sitzt, passt und hat Luft

