




## Zwischensparren-Dämmplatten TEC SILVER

### EPS 032 DZ SILVER



### Beschreibung

**Leicht zu verarbeiten durch handliche Abmessung mit Nut und Feder**

Mit dem Dämmsystem zwischen den Sparren ist eine effiziente und wirtschaftliche Schrägdachdämmung gegeben. Die Eigenstabilität von Styropor und der leichte, passgenaue Zuschnitt mit Messer, Fuchsschwanz oder Glühdrahtsäge machen dieses Dämmsystem zur besten Wahl bei Neubau, Renovierung und Gebäudesanierung.

Die grauen RYGOL-High-End-Dämmplatten der Serie SILVER bieten gegenüber den hervorragenden Dämmeigenschaften des weißen Styropors durch eingelagerte Infrarot-Absorber und -Reflektoren eine erhöhte Wärmedämmung.

Eine einfache, verlegefreundliche und platzsparende Art den Dachraum zu dämmen.

### Einbauhinweise

Die Dämmplatten werden von der Traufe zum First verlegt. Die Zwischensparren-Dämmplatten sind längsseitig mit Nut und Feder versehen.

Vor der Montage einer Innenverkleidung ist eine Folie als Dampfbremse und Windsperre anzubringen. Wandanschlüsse und Dachdurchdringungen sind immer wind- und diffusionsdicht auszuführen.

Die Dämmplatten sind vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen!

<b>Qualitätstyp</b>		EPS 032 DZ SILVER
<b>Handelsname</b>		RYGOL-Zwischensparren-Dämmplatte 032 SILVER
<b>Anwendungstyp</b>	DIN 4108-10	DZ
<b>Brandverhalten</b>	DIN EN 13501-1	RtF - E
<b>Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit</b>	DIN 4108-4	0,032 W/mK
<b>Nennwert der Wärmeleitfähigkeit</b>	DIN EN 13163	$\lambda_D$ 0,031 W/mK
<b>Biegefestigkeit</b>	DIN EN 12089	$\geq$ 50 kPa
<b>Dimensionsstabilität im Normalklima</b>	DIN EN 1603	$\leq$ 0,5 %
<b>Dimensionsstabilität bei 70°C</b>	DIN EN 1604	$\leq$ 3 %

<b>Abmessungen pro Platte:</b>	2500 x 1000 mm (Berechnungsmaß) 2500 x 980 mm (Nutzmaß)
<b>Plattendicke:</b>	80 - 200 mm; andere auf Anfrage

### Vorteile

- Sicher durch polymeren Flammschutz
- Geringe Konstruktionshöhe
- Dauerhaft angenehmer Wohnkomfort
- Beständig gegen Schimmel und Feuchtigkeit
- Kein Dämmverlust durch Zusammensacken
- Hohe Wärmedämmung
- Verrottungssicher
- Für Wohnungs- und Gewerbebau
- Hohe Formstabilität
- 100% recyclebar

Die Angaben dieser Druckschrift basieren auf dem Stand unserer derzeitigen Kenntnisse und Erfahrungen. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage: Stand 02.2026

**RYGOL DÄMMSTOFFE**  
Werner Rygol GmbH & Co. KG  
Kelheimerstr. 37  
93351 Painten  
Tel.: 0 94 99 - 94 00-0  
Fax: 0 94 99 - 12 10  
painten@rygol.de  
www.rygol.de

**RYGOL DÄMMSTOFFE GmbH & Co. KG**  
Industrie- und Gewerbegebiet Lauta  
Straße B Nr. 1  
02991 Lauta  
Tel.: 03 57 22 - 921-0  
Fax: 03 57 22 - 921-55  
lauta@rygol.de  
www.rygol.de

